

StoCryl GW 100

Powłoka gruntująca. Hydrofobizująca.

Zużycie	Artykuł	sposób aplikacji	orientacyjne zużycie
	1641	na warstwę	0,20-0,25 l/m ²
	Zużycie zależne jest od podłoża i techniki nanoszenia. Podana wartość jest wielkością orientacyjną. Dokładne wartości zużycia należy ustalić dla danego podłoża.		
Obróbka	Narzędzia: szczotka, aparat natryskowy Dalsza obróbka przy użyciu StoCryl V 100: przy +8°C po ok. 12 godz. przy +20°C po ok. 8 godz. przy +30°C po ok. 4 godz.		
Czyszczenie narzędzi	Wodą natychmiast po użyciu. Zaschnięty materiał można usunąć tylko mechanicznie.		
Formy dostawy			
Opakowanie	kanister 2 l		
Składowanie			
Warunki składowania	Chronić przed wilgocią.		
Czas składowania	Najlepsza jakość w oryginalnym opakowaniu do ... (patrz opakowanie)		
	Sto-ispo Sp. z o.o. ul. Zabraniecka 15 03-872 Warszawa tel. (0 22) 511 61 00 fax (0 22) 511 61 01 e-mail: info.pl@sto.eu.com http://www.sto.pl		

ispos Nr 1 Zaprawa Zbrojąca

Mineralna zaprawa klejąca i zbrojąca wzmocniona dodatkiem mikrowłókien


Charakterystyka			
Funkcja	Wysoka siła klejenia		
	Bardzo dobra przyczepność do podłoża		
	Niewielki skurcz i wysychanie bez powstawania naprężeń		
	Wzmocniona dodatkiem mikrowłókien		
Optyka	Biała		
Obróbka	Optymalne właściwości obróbki		
	Szeroki zakres stosowania		
	Możliwość obróbki maszynowej		
Zakres stosowania			
	Do wnętrz i na zewnątrz.		
	Na wszystkie nieorganiczne i prawie wszystkie organiczne podłoża.		
	Jako zaprawa klejąca i zbrojąca.		
	Do wykonywania warstwy wyrównawczej na surowym, nośnym podłożu.		
	Na podłożach krytycznych należy przeprowadzić próbę zasadności zastosowania (na powierzchni próbnej).		
Dane techniczne			
Grupa produktów	Zaprawa mineralna		
Podstawowe składniki	Biały cement, wodorotlenek wapniowy, proszek polimerowy, krzemionka, wypełniacze silikatowe, dodatki		
Parametry	Kryterium	Norma / Wytyczne	Wartość
	Gęstość stwardniałej zaprawy po 28 dniach	DIN 18 555	1,1 g/cm³
	Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu po 28 dniach	DIN 18 555	2,0-2,5 N/mm²
	Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach	DIN 18 555	4-5 N/mm²
	Moduł dynamiczny E po 28 dniach	TP PE-PCC	4000 N/mm²
	Wsp. dyfuzji pary wodnej μ	DIN EN ISO 7783-2	14
	Kapilarne podciąganie wody	WN ISO 15 148	0-0,5 kg/(m² h ^{1/2})
	Wsp. przewodzenia ciepła	DIN 4108	0,87 W/(m K)
	Podane parametry są wartościami średnimi wyników uzyskanych podczas badań. Z uwagi na stosowanie surowców naturalnych rzeczywiste wartości mogą nieznacznie odbiegać od wielkości podanych w tabeli. Różnice te nie mają jednak wpływu na jakość i właściwości produktu.		
	Obróbka – Wskazówki		
Podłoże	Podłoże musi być suche, trwałe, czyste i nośne oraz wolne od zgorzelin, wykwitów i powłok antyadhezyjnych.		
Przygotowanie podłoża	Należy usunąć pozostałości środków antyadhezyjnych, złoży tłuszczu i pyłu, porosty roślinne i mchy oraz inne zanieczyszczenia. Podłoże musi być wolne od naprężeń i odkształceń. Materiał nadaje się do wszelkich nośnych podłoży jak beton, mur z pustaków z lekkiego betonu, cegły silikatowej, gazobetonu, cegły, murów mieszanych, starych i nowych tynków o spójnej strukturze i dobrej przyczepności do podłoża. Podłoża silnie chłoneące należy uprzednio za-gruntować.		
Temperatura obróbki	Minimalna temperatura obróbki i podłoża +5°C.		

STAROSTWO POWIAT
w Nysie
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOW
48-300 Nysa, ul. Parkowa
tel. (0-77) 4085209-12; fax 4

STAROSTWO POWIATOWE
w Nysie
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
48-300 Nysa, ul. Parkowa 2
tel. (0-77) 4085209-12; fax 4085209

ispos Nr 1 Zaprawa Zbrojąca

Mineralna zaprawa klejąca i zbrojąca wzmocniona dodatkiem mikrowłókien

Przygotowanie materiału	<p>25 kg (= 1 worek) ispos Nr 1 Zaprawy Zbrojącej zarabia się z ok. 6 l wody i miesza się przy pomocy mieszadła elektrycznego. W razie potrzeby należy dodać wody, aby uzyskać konsystencję, pozwalającą na pracę kielnią.</p> <p>W czasie suchej, gorącej pogody zaleca się stosowanie rzadszej konsystencji. Ispos Nr 1 Zaprawa Zbrojąca jest gotowa do bezpośredniego nakładania zaraz po wymieszaniu. Rozrobiona zaprawa winna być wykorzystana najpóźniej w ciągu 3 godzin. Nie wolno ponownie rozrabiać stwardniałego materiału.</p>							
Zużycie	<table><tr><th>Zastosowanie</th><th>Zużycie</th></tr><tr><td>Klejenie</td><td>ok.3,2 - 4,0 kg/m²</td></tr><tr><td>Zbrojenie</td><td>ok. 3,2 - 4,0 kg/m²</td></tr></table> <p>Zużycie materiału uzależnione jest od rodzaju podłoża i sposobu nanoszenia. Podane wartości zużycia są wartościami orientacyjnymi.</p>	Zastosowanie	Zużycie	Klejenie	ok.3,2 - 4,0 kg/m ²	Zbrojenie	ok. 3,2 - 4,0 kg/m ²	
Zastosowanie	Zużycie							
Klejenie	ok.3,2 - 4,0 kg/m ²							
Zbrojenie	ok. 3,2 - 4,0 kg/m ²							
Obróbka	<p>Klejenie płyt izolacyjnych:</p> <p>Przy klejeniu płyt izolacyjnych zaprawa zostaje rozprowadzona w metodzie łoża grzebieniowego za pomocą szpachli zębatej. Przy większych nierównościach podłoża (do 20 mm) zaprawa zostaje naniesiona na brzegi płyty wzdłuż krawędzi w postaci wałka grubości 3-4 cm, a w części wewnętrznej płyty zostaje naniesione 6 placków o średnicy ok. 10 cm każdy (metoda pasowo-punktowa).</p> <p>Powierzchnia chwytna z podłożem musi wynosić przynajmniej 40% powierzchni płyty. Krawędź płyty musi być całkowicie przyklejona.</p> <p>Uwaga: do przyklejenia płyty izolacyjnej z wełny mineralnej jest niezbędne wykonanie wstępnego posmarowania i nawilżenia klejem powierzchni płyty. Jest to niezbędne celem zagwarantowania właściwej przyczepności na płycie z wełny mineralnej.</p> <p>Zbrojenie:</p> <p>W celu ułożenia tkaniny zbrojeniowej zaprawę nakłada się pacą zębatą a siatkę z włókna szklanego nakłada się pasami (zakład minimum 10 cm) i powierzchnię wygładza się pacą jednocześnie zatapiając siatkę. Grubość warstwy zbrojącej musi wynosić min. 3 mm, zaś tkanina ma leżeć w wierzchniej jej części (górną 1/3 grubości).</p>							
Czyszczenie narzędzi	Wodą natychmiast po użyciu. Stwardniały materiał można usunąć tylko mechanicznie.							
Formy dostawy								
Opakowanie	Worek 25 kg							
Barwa	Biała							
Składowanie								
Warunki składowania	Chronić przed wilgocią.							
Czas składowania	Najlepsza jakość w oryginalnym opakowaniu do ... (patrz opakowanie)							
Dodatkowe informacje								
Bezpieczeństwo	<div></div> <p>Produkt oznaczony zgodnie z wytycznymi EU. Szczegółowe informacje dot. obchodzenia się z materiałem, składowania i usuwania znajdują się w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego.</p> <p>Zastosowania nie wymienione w niniejszej Instrukcji Technicznej należy skonsultować z przedstawicielem Sto-ispo Sp. z o.o.</p>							

ispos Nr 1 Zaprawa Zbrojąca

Mineralna zaprawa klejąca i zbrojąca wzmocniona dodatkiem mikrowłókien

Sto-ispo Sp. z o.o.
ul. Zabraniecka 15
03-872 Warszawa
tel. (0 22) 511 61 00
fax (0 22) 511 61 01
e-mail: info.pl@stoeu.com
<http://www.sto.pl>

STAROSTWO POWIATOWE
w Nysie
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
48-300 Nysa, ul. Parkowa 2
tel. (0-77) 4085209-12; fax 4085208

Sto-Putzgrund

STAROSTWO POWIATOWE
w Nysie

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
48-300 Nysa, ul. Parkowa 2
tel. (0-77) 4085209-12; fax 4085208

Wypełniona, pigmentowana powłoka pośrednia pod powłoki organiczne i silikonowe.

	w ilości max 10%. Materiał przed użyciem dokładnie wymieszać. Na mineralnych podłożach zaleca się stosowanie Sto-Putzgrund rozcieńczonego wodą w ilości max 5%, w celu uniknięcia wykwitów z podłoża węgla wapnia.	
Zużycie	Zastosowanie na warstwę	Zużycie ok. 0,25 – 0,4 kg/m²
	Zużycie materiału uzależnione jest od rodzaju podłoża i sposobu nanoszenia. Podane wartości zużycia są wartościami orientacyjnymi.	
Obróbka	Nanosić pędzlem, szczotką lub wałkiem. Nie stosować natrysku. Sto-Putzgrund schnie fizycznie przez odparowanie wody. Przy wysokiej wilgotności powietrza i/lub niskiej temperaturze proces schnięcia może się wydłużyć. Dalsza obróbka po wystarczającym wyschnięciu, z reguły po ok. 24 h (+20°C / 65% wilgotność).	
Czyszczenie narzędzi	Wodą natychmiast po użyciu.	
Formy dostawy		
Opakowanie	Wiadro 8, 18 lub 25 kg	
Barwa	Naturalny i oraz barwiony we wszystkich kolorach StoColor-System	
Zabarwianie	Przy użyciu StoColor Tint lub StoTint Aqua w ilości max 1%	
Dostępne możliwości	Wersja z zabezpieczeniem przed działaniem alg i/lub grzybów (Filmkonservierung). Działanie opóźniające i zabezpieczające. Długotrwała odporność na powierzchniach trwale ogarniętych działaniem alg i grzybów nie może być zagwarantowana. Przy zamówieniu należy dopisać „Filmkonservierung” (obowiązuje dopłata).	
Składowanie		
Warunki składowania	Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach. Chronić przed mrozem.	
Czas składowania	Najlepsza jakość w oryginalnym opakowaniu do ... (patrz opakowanie)	
Informacje dodatkowe		
Bezpieczeństwo	Dodatkowe informacje dotyczące obchodzenia się z produktem, składowania i usuwania odpadów znajdują się w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego	
	Zastosowania nie wymienione w niniejszej Instrukcji Technicznej należy skonsultować z przedstawicielem Sto-ispo Sp. z o.o.	
Sto-ispo Sp. z o.o. ul. Zabraniecka 15 03-872 Warszawa tel. (0 22) 511 61 00 fax (0 22) 511 61 01 e-mail: info.pl@stoeu.com www.sto.pl		

Stolit MP

Tynk akrylowy drobnopiezisty o fakturze modelowanej.

STAROSTWO POWIATOWE
w Nysie
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
48-300 Nysa, ul. Parkowa 2
tel. (0-77) 4085209-12, fax 4085208

48 300 Nysa, ul. Parkowa 2
Sto-Putzgrund
tel. (0-77) 4085209-12, fax 408
Sto-Putzgrund

	Farba wapienna / Tynk wapienny	nowa stara	StoPrim Grundex	Sto-Putzgrund
	Tynk podstawowy MG P II/III			Sto-Putzgrund
	Płyta laminowana	nowa stara	StoPrim Activ StoPrim Activ	Sto-Putzgrund Sto-Putzgrund
	Płyta cementowo-azbestowa	nowa stara	StoCryl V 400 StoCryl V 400	Sto-Putzgrund Sto-Putzgrund
	Płyta wiórowa	nowa stara	StoPrim DD StoPrim DD	Sto-Putzgrund Sto-Putzgrund
Temperatura obróbki	Minimalna temperatura obróbki i podłoża +5°C			
Układ warstw	<i>Gruntowanie:</i> W zależności od rodzaju i stanu podłoża <i>Powłoka pośrednia:</i> Sto-Putzgrund w kolorze dopasowanym do powłoki końcowej <i>Powłoka końcowa:</i> Stolit MP			
Przygotowanie materiału	Dodać wody do uzyskania odpowiedniej konsystencji. Przed obróbką dokładnie wymieszać. Przy obróbce maszynowej dodatek wody musi być dostosowany do parametrów pracy każdej maszyny / pompy.			
Zużycie	Materiał Stolit MP, w zależności od założonej struktury Zużycie materiału uzależnione jest od rodzaju podłoża i sposobu nanoszenia. Podane wartości zużycia są wartościami orientacyjnymi.	Zużycie ok. 1,5 – 4,0 kg/m ²		
Obróbka	Stolit MP nanosić równomiernie pacą ze stali nierdzewnej. Grubość warstwy od 2 do 8 mm. Strukturowanie w zależności od założonej struktury pacą, szczotką, wałkiem strukturalnym, kielnią, szpachelką, gąbką, itp. Stolit MP nie nadaje się do filcowania. Nie strukturować zbyt wilgotnymi narzędziami – mogą powstawać przebarwienia. Przy obróbce należy pilnować, aby pomiędzy podłożem a tynkiem nie zostawały pęcherze powietrza. Przy minimalnych grubościach Stolit MP zalecane jest wykonanie dodatkowej powłoki ze Sto-Silco Color G lub innej farby elewacyjnej Sto z zabezpieczeniem przed działaniem alg i/lub grzybów. Stolit R schnie fizycznie przez odparowywanie wody. Przy +20°C i 65% wilgotności przeschnięcie materiału następuje w ciągu ok. 24 godzin, pełne utwardzenie po ok. 14 dniach. Przy wysokiej wilgotności powietrza i/lub niskiej temperaturze czas schnięcia może ulec wydłużeniu. Technika nanoszenia, narzędzia jak również podłoża mogą mieć znaczący wpływ na końcowy rezultat.			
Czyszczenie narzędzi	Wodą natychmiast po użyciu.			
Formy dostawy				
Opakowanie	Wiadro 25 kg			
Barwa	Biały i w 800 kolorach StoColor System Przy stosowaniu jako powłoka końcowa w systemach ociepleń należy stosować kolory o współczynniku odbicia rozproszonego > 20%. Przy kolorach o współczynniku odbicia rozproszonego			

Stolit MP

Tynk akrylowy drobnoziarnisty o fakturze modelowanej.

	<p>poniżej 20% możliwe jest obiektowe zwolnienie z w/w warunku.</p> <p>W związku ze stosowaniem surowców naturalnych mogą sporadycznie powstawać różnice kolorystyczne wywołane lekko ciemniejszym kruszywem.</p> <p>Przy wysokich obciążeniach mechanicznych na ciemnych, intensywnych kolorach mogą występować miejscowe przebarwienia. Miejsca te oznaczają, że zastosowane w podłożu kruszywo lub pigmenty są jaśniejsze od zastosowanych naturalnych, białych piasków lub naturalnych wypełniaczy. Przebarwienia nie wpływają na jakość i funkcjonalność powłoki.</p>
Zabarwianie	Przy użyciu StoColor Tint lub StoTint Aqua w ilości max 1%
Dostępne możliwości	Wersja bez zabezpieczenia przed działaniem alg i/lub grzybów (Filmkonservierung), istniejąca odporność związana jest ze składem tynku. Działanie opóźniające i zabezpieczające. Długotrwała odporność na powierzchniach trwale ogarniętych działaniem alg i grzybów nie może być zagwarantowana.
Składowanie	
Warunki składowania	Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach. Chronić przed mrozem.
Czas składowania	Najlepsza jakość w oryginalnym opakowaniu do ... (patrz opakowanie)
Informacje dodatkowe	
Bezpieczeństwo	Dodatkowe informacje dotyczące obchodzenia się z produktem, składowania i usuwania odpadów znajdują się w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego
	Zastosowania nie wymienione w niniejszej Instrukcji Technicznej należy skonsultować z przedstawicielem Sto-ispo Sp. z o.o.
<p>Sto-ispo Sp. z o.o. ul. Zabraniecka 15 03-872 Warszawa tel. (0 22) 511 61 00 fax (0 22) 511 61 01 e-mail: info.pl@stoeu.com www.sto.pl</p>	

STAROSTWO POWIATOWE
w Nysie
BIURO ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
48-300 Nysa, ul. Parkowa 2
tel. (0 22) 511 61 00, fax (0 22) 511 61 01

StoPox WL 100

Wodorozcieńczalny lakier na bazie żywicy epoksydowej. Błyszczący.

Charakterystyka																		
Funkcja	Bardzo dobra przyczepność do podłoża Dobre właściwości kryjące Odporność na ścieranie	STAROSTWO POWIATOWE w Nysie WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA 48-300 Nysa, ul. Parkowa 2 tel. (0-77) 4085209-12; fax 4085208																
Optyka	Błyszczący Duża różnorodność kolorów																	
Obróbka	Łatwa obróbka Możliwość natrysku airless																	
Zakres stosowania																		
	Na zewnątrz i do wewnątrz. Przeważnie na podłoża mineralne, jastrychy magnezytowe i anhydrytowe Barwna powłoka na posadzki przemysłowe. Krytyczne podłoża należy sprawdzić pod kątem przydatności (powierzchnia próbna). Nie stosować na powierzchniach, na których występują wysokie obciążenia mechaniczne.																	
Dane techniczne																		
Grupa produktów	Lakier wodorozcieńczalny																	
Parametry	<table><tr><td>Kryterium</td><td>Norma / Wytyczne</td><td>Wartość</td></tr><tr><td>Gęstość – mieszanie przy +23°C</td><td>DIN 53 217</td><td>1,37-1,42 g/cm³</td></tr><tr><td>Lepkość przy +23°C</td><td>DIN 53 018-1-4.2</td><td>2400-3600 mPa·s</td></tr><tr><td>Przyczepność</td><td>TP OS</td><td>1,5 N/mm²</td></tr><tr><td>Zaw. części stałych</td><td>VIQP 033 (Sto intern)</td><td>68%</td></tr></table> <p>Podane parametry są wartościami średnimi. W związku z zastosowaniem w naszych produktach naturalnych surowców rzeczywiste wartości w poszczególnych dostawach mogą nieznacznie odbiegać od podanych wartości. Różnice te nie mają jednak wpływu na właściwości produktu.</p>			Kryterium	Norma / Wytyczne	Wartość	Gęstość – mieszanie przy +23°C	DIN 53 217	1,37-1,42 g/cm ³	Lepkość przy +23°C	DIN 53 018-1-4.2	2400-3600 mPa·s	Przyczepność	TP OS	1,5 N/mm ²	Zaw. części stałych	VIQP 033 (Sto intern)	68%
Kryterium	Norma / Wytyczne	Wartość																
Gęstość – mieszanie przy +23°C	DIN 53 217	1,37-1,42 g/cm ³																
Lepkość przy +23°C	DIN 53 018-1-4.2	2400-3600 mPa·s																
Przyczepność	TP OS	1,5 N/mm ²																
Zaw. części stałych	VIQP 033 (Sto intern)	68%																
Obróbka - Wskazówki																		
Podłoże	Przeważnie podłoża mineralne Podłoże przygotować obróbką strumieniową																	
Temperatura obróbki	Minimalna temperatura obróbki +10°C Maksymalna temperatura obróbki +30°C																	
Układ warstw	1.0 Powłoka malarska na podłożach o niskiej szorstkości 1.1 Gruntowanie StoPox WL 100, rozcieńczony wodą w ilości do ok. 20%, w zależności od chłonności podłoża Zużycie: ok. 0,2-0,3 kg/m ² (nierozcieńczonego materiału) 1.2 Malowanie kryjące StoPox WL 100, rozcieńczony wodą w ilości do ok. 10%, w zależności od chłonności podłoża																	

StoPox WL 100

Wodorozcieńczalny lakier na bazie żywicy epoksydowej. Błyszczący.

	<p>ności podłoża.</p> <p>Zużycie: ok. 0,2-0,3 kg/m² (nierozcieńczonego materiału)</p> <p>Wskazówka: W zależności od koloru i podłoża możliwe jest wielokrotne nanoszenie w celu uzyskania optycznie jednorodnej powierzchni.</p> <p>1.3 Pielęgnacja</p> <p>StoDivers P 105</p> <p>Zużycie: ok. 30-50 ml/m² (możliwa jest wielokrotna aplikacja)</p> <p>2.0 Powłoka malarska na szorstkich podłożach</p> <p>2.1 Gruntowanie</p> <p>StoPox WG 100 (rozcieńczony wodą w ilości do ok. 10%)</p> <p>Zużycie: ok. 0,2-0,5 kg/m²</p> <p>2.2 Szpachlowanie wyrównujące</p> <p>StoPox WG 100 nierozcieńczony, wypełniony piaskiem kwarcowym StoQuarz 0,1-0,5 w proporcji od 1:0,5 do 1:0,8. Nanoszenie pacą ze stali nierdzewnej.</p> <p>Zużycie: ok. 0,3-0,8 kg/m² w zależności od szorstkości podłoża</p> <p>2.3 Malowanie kryjące</p> <p>StoPox WL 100, rozcieńczony wodą w ilości do ok. 10%, w zależności od chłonności podłoża.</p> <p>Zużycie: ok. 0,2-0,3 kg/m² (nierozcieńczonego materiału)</p> <p>Wskazówka: W zależności od koloru i podłoża możliwe jest wielokrotne nanoszenie w celu uzyskania optycznie jednorodnej powierzchni.</p> <p>2.4 Pielęgnacja</p> <p>StoDivers P 105</p> <p>Zużycie: ok. 30-50 ml/m² (możliwa jest wielokrotna aplikacja)</p> <p>Wskazówka: Przy stosowaniu wodorozcieńczalnych systemów powłokowych należy zapewnić odpowiednią wentylację. Należy jednak unikać przeciągów. Różne nanoszenia materiału, zbyt wysoka wilgotność powietrza i niska temperatura mogą powodować powstawanie defektów optycznych.</p>											
Proporcje mieszania	Komponent A : Komponent B = 5 : 1 cz. wagowych											
Mieszanie	Do pojemnika z komponentem A dodać komponent B. Starannie wymieszać przy użyciu mieszadła. Następnie przelać do czystego pojemnika.											
Czas obróbki	przy +10°C – ok. 180 minut przy +20°C – ok. 90 minut przy +30°C – ok. 60 minut											
Zużycie	<table><tr><th>Artykuł</th><th>Zastosowanie</th><th>Zużycie ok</th></tr><tr><td>Komponent A</td><td>gruntowanie, powłoka</td><td>0,17-0,25 kg/m²</td></tr><tr><td>Komponent B</td><td>gruntowanie, powłoka</td><td>0,03-0,05 kg/m²</td></tr></table>			Artykuł	Zastosowanie	Zużycie ok	Komponent A	gruntowanie, powłoka	0,17-0,25 kg/m ²	Komponent B	gruntowanie, powłoka	0,03-0,05 kg/m ²
Artykuł	Zastosowanie	Zużycie ok										
Komponent A	gruntowanie, powłoka	0,17-0,25 kg/m ²										
Komponent B	gruntowanie, powłoka	0,03-0,05 kg/m ²										

STAROSTWO POWIATOWE
w Nysie
DZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
ul. 100-lecia 2
4085209-12; fax 4085208

StoPox WL 100

Wodorozcieńczalny lakier na bazie żywicy epoksydowej. Błyszczący.

	Zużycie zależne jest od podłoża i techniki nanoszenia. Podana wartość jest wielkością orientacyjną. Dokładne wartości zużycia należy ustalić dla danego podłoża.
Obróbka	Nanoszenie wałkiem, pacą gumową lub natryskiem airless Utwardzanie: przy +23°C przez 7 dni Dalsza obróbka: przy +23°C po 12-72 godzinach
Czyszczenie narzędzi	Przy użyciu wody lub StoDivers EV 200
Formy dostawy	
Opakowanie	wiadro 10+2 kg
Barwa	Program podstawowy i dodatkowy
Połysk	błyszczący
Barwienie	Możliwość samodzielnego zabarwiania
Składowanie	
Warunki składowania	Chronić przed mrozem. Przy temperaturach powyżej +35°C nie wystawiać na bezpośrednie nasłonecznienie.
Czas składowania	Najlepsza jakość w oryginalnym opakowaniu do ... (patrz opakowanie)
	Sto-ispo Sp. z o.o. ul. Zabraniecka 15 03-872 Warszawa tel. (0 22) 511 61 00 fax (0 22) 511 61 01 e-mail: info.pl@stoeu.com http://www.sto.pl

**STAROSTWO POWIATOWE
w Nysie
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
48-300 Nysa, ul. Parkowa 2
tel. (0-77) 4085202-12; fax 4085208**